



CERTIFICAT DE QUALITE DES GEOTEXTILES ET PRODUITS APPARENTES

Date de début de validité 29/11/2019
Date de fin de validité 29/11/2022






DEMANDEUR **FIBERTEX Nonwovens A/S**
Adresse Svendborgvej 16
DK-9220 AALBORG ØST
DANEMARK

ASQUAL certifie que le géotextile :

DESIGNATION COMMERCIALE
Appellation **Fibertex**
Référence commerciale **F- 46 v2**

Mode de fabrication (NFEN ISO 10318) : GTX-NW Polymères principaux : PP Largeur maximale : 5,0 m

est conforme au Référentiel Technique ASQUAL "Géotextiles et produits apparentés" révision n°9

	FILTRATION	SEPARATION ⁽¹⁾	DRAINAGE FILTRATION	RENFORCEMENT	PROTECTION
FONCTIONS					
Fonction(s) Revendiquée(s)	X	X	X		X

CARACTERISTIQUES DESCRIPTIVES

	VNAP ⁽²⁾	PRV 95 ⁽³⁾
Epaisseur nominale sous 2 kPa (mm) NF EN ISO 9863-1	1,30	-20% 20%
Masse surfacique (g/m ²) NF EN ISO 9864	260	-10% 10%

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Résistance à la traction (kN/m)	SP	20,0	-13%	-
NF EN ISO 10319	ST	20,0	-13%	-
Résistance à 5 % de déformation (kN/m)	SP	NR	-	-
NF EN ISO 10319	ST	NR	-	-
Déformation à l'effort de traction maximale (%)	SP	50%	-20%	23%
NF EN ISO 10319	ST	50%	-20%	23%
Perforation dynamique (mm) NF EN ISO 13433		16,0	-	25%
Poinçonnement (kN) NF G 38-019		1,3	-30%	-
Poinçonnement statique CBR (kN) NF EN 12236		3,40	-10%	-

CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES

Perméabilité (m.s ⁻¹) NF EN ISO 11058	0,031	-30%	-
Ouverture de filtration (µm) NF EN ISO 12956	65	-30%	30%

Capacité de débit dans leur plan et fluage voir au verso

SP : Sens production ST : Sens travers NR : Non requis

⁽¹⁾ La fonction séparation n'est jamais certifiée seule

⁽²⁾ VNAP : Valeur Nominale Annoncée par le Producteur

⁽³⁾ PRV : Plage Relative de Variation, noter la PRV 95 la plus sévère en cas de fonctions multiples

La certification garantit la conformité du produit fabriqué aux performances annoncées par le producteur. Elle ne garantit en aucune manière l'adéquation du produit certifié aux contraintes techniques du projet. Il appartient au concepteur d'assurer pleinement sa mission et de déterminer les performances requises pour l'application considérée, pouvant justifier l'emploi de produits spécifiques. L'ASQUAL, ne pourra être tenu responsable de désordres consécutifs à une mauvaise adéquation produit certifié / application.

CERTIFICAT N° : 9000 CQ 19

Capacité de débit dans leur plan NF EN ISO 12958 (PRV 95 = - 30 %)	Gradient		Mousse / mousse		Plaque / mousse	
			0,1	1	0,1	1
Capacité de débit dans leur plan RME Version 6 (PRV 95 = - 30 %)	20 kPa	SP		1,0E-06		
		ST		1,0E-06		
	50 kPa	SP				
		ST				
	100 kPa	SP				
		ST				
	200 kPa	SP				
		ST				
	400 kPa	SP				
		ST				
	500 kPa	SP				
		ST				

Fluage en compression NF EN ISO 25619-1	à 2 min	à 1 h	à 1008 h
Epaisseur (mm) sous contrainte maximale choisie pour capacité débit dans leur plan 20 kPa	1,24	1,21	1,14

Approuvé par le directeur
P.LEBON

