

Produktübersicht Fibertex Geotextilien

Fibertex Geotextilien			F-10	F-20	F-22 2.0	F-25	F-2B Drain	F-30	F-32	F-35	F-38	F-46	F-40	F-50	F-60	F-200M	F-300M	F-400M	F-500M	F-600M	F-800M	F-1000M	F-1200M	
Physikalische Eigenschaften																								
Flächengewicht (Masse)	EN ISO 9864	g/m ²	80	100	120	130	130	150	175	200	230	255	260	300	340	200	300	400	500	600	800	1000	1200	
Dicke bei 2 kPa	EN ISO 9863-1	mm	0,5	0,5	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	1,0	1,2	1,2	1,2	1,6	1,4	2,0	2,5	3,2	3,5	4,5	6,0	7,0	7,0	
Mechanische Eigenschaften																								
CBR-Prüfung	EN ISO 12236	N	950	1100	1700	1800	1800	2200	2600	3000	3400	3700	3800	4500	5000	2700	4000	5200	6800	8100	10800	13000	15600	
Klassifizierung nach CBR	EN ISO 12236		1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	
Deformation	EN ISO 12236	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	65	65	70	75	
Streifenzugprüfung Längs	EN ISO 10319	kN/m	5,9	7	10,0	11	11	12,5	15	17	20	22	21	25	27	16,5	25	30	38	45	55	60	65	
Streifenzugprüfung Quer	EN ISO 10319	kN/m	5,4	7	10,0	11	11	12,5	15	17	20	25	22	25	33	16,5	25	36	45	55	76,5	100	100	
Bruchdehnung	EN ISO 10319	%	40/50	40/50	35/45	40/50	40/50	40/50	40/50	50/60	50/60	50/66	40/50	50/60	60/65	50/65	60/70	65/60	75/75	65/65	65/60	75/60	80/55	
Dyn. Kegelfallversuch	EN ISO 13433	mm	>40	35	30	32	32	30	24	20	17	17	20	15	10	18	14	9	6	5	2	0	0	
Hydraulische Eigenschaften																								
Wasserdurchlässigkeit b.50mmWH	EN ISO 11058	m/sec	0,10	0,09	0,08	0,07	0,07	0,05	0,04	0,04	0,04	0,03	0,04	0,03	0,01	0,08	0,05	0,05	0,03	0,025	0,02	0,02	0,02	
Permittivität b.50mmWH	EN ISO 11058	sec ⁻¹	2,0	1,8	1,6	1,4	1,4	1,0	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	0,6	0,2	1,6	1,0	1,0	0,6	0,5	0,4	0,4	0,3	
Durchlaufmenge b.50mmWH	EN ISO 11058	l/sec/m ²	100	90	80	70	70	50	40	40	40	30	40	30	10	80	50	50	30	25	20	20	15	
Geschwind.Index b.100mmWH	EN ISO 11058	m/sec	0,16	0,14	0,13	0,12	0,12	0,08	0,07	0,07	0,06	0,05	0,07	0,05	0,03	0,13	0,07	0,07	0,06	0,05	0,032	0,032	0,024	
Durchlaufmenge b.100 mmWH	EN ISO 11058	l/sec/m ²	160	140	130	120	120	80	70	70	60	50	70	50	30	130	70	70	60	50	32	32	24	
Transmissivität	EN ISO 12958	10 ⁻⁶ m ² /sec	0,1	0,3	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	1,5	1,1	1,0	1,5	1,0	3,5	5,0	5,5	6,0	7,2	9,9	11,5	12,0	
Wasserableitvermögen	EN ISO 12958	l/h/m	0,5	1,0	2,0	2,0	2,0	3,0	2,7	4,0	5,4	4,0	4,0	5,0	3,6	12,6	18,0	20,0	22,0	26,0	36,0	41,0	43,0	
Öffnungsweite O _{90%}	EN ISO 12956	micron	100	100	90	70	70	85	85	70	65	70	70	65	60	100	70	80	65	63	63	63	60	
Standard Rollen																								
Breite(n)		m	2 / 4 / 5	2 / 4 / 5	1 / 2 / 4 / 5	2 / 4 / 5	1 / 2	2 / 2,5 / 4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	2 / 4 / 5	4 / 5	5	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5 / 6	5,5	5 / 6	5 / 6	5 / 6	
Länge		m	100	100	50 / 100	100	50 / 100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50	50	
Rollendurchmesser bei max. Länge		cm	26	26	28	28	28	32	33	35	35	35	36	42	28	60	60	68	66	60	60	65	72	
Rollengewicht bei max. Standard Dimension		kg	40	50	60	65	65	75	88	100	115	128	130	150	170	120	180	240	300	330	240	300	360	
Carbon Footprint	EN 15804+A2	kg CO ₂ eq/m ²	0,23	0,29	0,35	0,37	0,37	0,43	0,50	0,58	0,66	0,73	0,75	0,86	0,98	0,58	0,86	1,15	1,44	1,73	2,30	2,88	3,46	

Die genannten technischen Daten sind Mittelwerte laufender Produktion. Techn. Änderungen stehen jederzeit unter ausdrücklichem Vorbehalt.

Fibertex-Geotextilien

Fibertex Geotextilien ermöglichen im Hoch- und Tiefbau eine Vielfalt von Konstruktionslösungen für die Funktionen: Trennen, Filtern, Drainage, Stabilisieren, Verstärken und Schutz. Fibertex Geotextilien werden in Übereinstimmung mit der EN 12224 aus Polypropylen-Fasern hergestellt. Die Festigkeit der Fibertex-Geotextilien wird durch die Vernadelung erreicht, daraus resultiert eine starke und zugleich elastische Verbindung der einzelnen Fasern. Durch spezielle Fertigungstechnik werden die Fibertex-Geotextilien zusätzlich komprimiert. Ausgenommen hiervon sind die M-Typen, diese sind ausschließlich mechanisch verfestigt.

Qualitätskontrolle

Die Fibertex Produktionskontrolle wurde mit dem CE-Kennzeichen Attestation of Conformity 2+ für alle Geotextilien versehen. CE 1071-CPR-1846. Fibertex Nonwovens A/S ist gemäss Quality Management System EN ISO 9001 sowie Environmental Management System EN ISO 14001 zertifiziert.

Ausschreibungstext (Beispiel)

Geotextil (Vlies), Werkstoff PP, vernadelt und komprimiert, Mindestflächengewicht 250 gr/m² GRK Klasse 4 CBR X-Wert nach EN ISO 12236 mind. 3125 N Streifenzugprüf. EN ISO 10319 längs/quer mind. kN/m 18/18 Nachweis ISO 9001 und ISO 14001, CE-Kennzeichen Fabrikat Fibertex F-40 od.gleichw.



1071-CPR-1846

Fibertex Nonwovens A/S

Verkaufsbüro DE/AT/CH

Köln Str. 101

D-57368 Lennestadt

Tel.: +49 (0) 2721 71 55 49

Fax.: +49 (0) 2721 71 55 51

email: sales.de@fibertex.com